



Calidad que Construye

CHEMA ALQUITRÁN

Asfalto líquido de curado rápido (RC-250) para impermeabilizaciones

DESCRIPCIÓN Este producto es llamado también ASFALTO LÍQUIDO de curado rápido (RC-250) que se emplea para tratamientos superficiales de imprimación, revestimientos e impermeabilizaciones. Su aplicación es en frío pudiendo calentarse hasta una máxima temperatura de 70°C según requerimiento de uso o utilizando aguarrás, gasolina o SOLVENTE SC-61. Es una mezcla de hidrocarburos sólidos o semi sólidos de color marrón o negro y de consistencia viscosa o sólida (a temperatura estándar de 15.6°C).

VENTAJAS

- Para tratamientos superficiales de imprimación, revestimiento e impermeabilización.
- Para tratamientos de protección o aislamiento contra la humedad en superficies de madera, ladrillo o cemento.
- Es impermeable y posee buena resistencia a los agentes químicos. Conserva bien su adherencia a las superficies donde se aplica.

USOS El CHEMA ALQUITRÁN es utilizado para tratamientos superficiales como protección o como aislamiento de las superficies de madera, ladrillo o concreto contra la humedad. Es impermeable y posee buena resistencia a los agentes químicos; conserva bien su adherencia a las superficies donde se aplica.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Gravedad específica a 15.6°C: | 0.9 - 1.1 (mover) |
| Punto de Ebullición: | 31°C (700°F) |
| Punto de congelamiento: | Variable |
| Presión de Vapor REID: | Variable |
| Solubilidad en agua: | Insoluble |
| Familia Química: | Hidrocarburos |

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO El CHEMA ALQUITRÁN es utilizado para tratamientos superficiales como protección o como aislamiento de las superficies de madera, ladrillo o concreto contra la humedad. Es impermeable y posee buena resistencia a los agentes químicos; conserva bien su adherencia a las superficies donde se aplica.

MODO DE EMPLEO:

- Debe ser aplicado sobre la superficie seca y limpia. Aplique una primera capa proporción 1 : 1 (diluida con aguarrás, gasolina o SOLVENTE SC-61).
- Deje secar por 24 horas, luego aplique una segunda mano en proporción 1:1 con aguarrás, gasolina o SOLVENTE SC-61 , si desea un secado más rápido diluir con sólo 1/3 de solvente o gasolina.
- Dejar secar nuevamente y aplicar una tercera mano con igual dilución a la segunda mano.
- Asegúrese de mantener bien ventilado el ambiente donde va a ser aplicado el CHEMA ALQUITRÁN en caso de no ser posible usar máscara de aire para evitar intoxicaciones.

RENDIMIENTO Rinde de 10 m² por gal.

PRESENTACIÓN Envase de 1 gal. (Código: 51005004)
Envase de 5 gal. (Código: 51005005)
Envase de 55 gal. (Código: 51005055)

ALMACENAMIENTO De almacenarse en un lugar fresco, ventilado y sellado bajo techo el tiempo de vida útil será de 36 meses.